

2024-10-10

Wykaz metod badawczych w WBJ-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredy- tacji (A, NA, AE)	Obszar wyko- nujący
Grupa obiektów: Gazy odlotowe						
Gazy odlotowe	Wolna Krystaliczna Krzemionka	spektrofotometryczna	PN-Z-04018-04:1991 Norma wycofana bez zastąpienia		NA	JN-1/1
Grupa obiektów: Gazy technologiczne						
Gazy procesowe FKS	SO ₂ , SO ₃	miareczkowa	WBJ-1/IB/56 wyd. 4 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Grupa obiektów: Koncentraty miedziowe						
koncentrat miedzi	Cog, Cog przeliczony	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024	P1	AE	JI-1
koncentrat miedzi	Przygotowanie próbeki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
koncentrat miedzi	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/46 wyd. 2 z dn.19-06-2015	P1	AE	JI-1
Koncentrat miedzi Antapaccay, Koncentrat miedzi Bleida, Koncentrat miedzi Salobo, Koncentrat miedzi Tazalaght	Al ₂ O ₃ , As, CaO, Cu, Fe, MgO, Pb, S, SiO ₂ , Zn	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza półilościowa przypisana do materiału	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw	Chlorki	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw	K, Na	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Koncentrat miedzi z importu	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza półilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Al ₂ O ₃	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	As	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Ca, CaO	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Cu	miareczkowa	WKJ-4/IB/46 wyd. 7 z dn.30-04-2024		AE	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Fe, Pb, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Mg, MgO	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ III	mikrofalowa	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020			JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	S	wagowa	WBJ-1/IB/88 wyd. 4 z dn.19-05-2010		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	SiO ₂	wagowa	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Ag	spektrometryczna AAS	WKJ-4/IB/69 wyd. 6 z dn.30-07-2021		AE	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Bi, Co, Cr, Sb, Se, Ni	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Co, Cr, Ni	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	CBJ/IB/3 wyd. 2 z dn.29-03-2023		NA	JN-1/1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	K, Na	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ I, Mineralizacja w układzie zamkniętym typ II	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022			JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów, Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Sn, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów, Koncentrat miedzi z importu	Cd	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów, Koncentrat miedzi z importu	Cd	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów, Koncentrat miedzi z importu	Fluor	potencjometryczna	WBJ-1/IB/86 wyd. 5 z dn.28-02-2018		NA	JN-1/2
Koncentrat miedzi z dostaw, Koncentrat miedzi z importu, Prażona mieszanina koncentratów	K2O, Na2O	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów	K2O, Na2O, S	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów, Koncentrat miedzi z importu	Cl	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Al2O3, As, CaO, Cu, Fe, MgO, Pb, SiO2, Zn	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		AE	JI-1
Koncentrat miedzi z dostaw, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Koncentrat miedzi z importu	Al2O3, As, CaO, MgO, SiO2	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/198 wyd. 1 z dn.31-12-2015		NA	JI-1
Koncentrat miedzi z importu	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024	P1	AE	JI-1
Koncentrat miedzi z importu	Mn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z importu	Mn, Pb, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z importu	pH	potencjometryczna	CBJ/IB/1 wyd. 2 z dn.31-03-2017		NA	JP-1
Koncentrat miedzi z importu	Przygotowanie próbek	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów	Mo	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/53 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Koncentrat miedzi z importu, Mieszanina koncentratów, Prażona mieszanina koncentratów	Siarka siarczanowa	wagowa	WBJ-1/IB/81 wyd. 5 z dn.02-01-2018		NA	JP-1
Mieszanina koncentratów	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Mieszanina koncentratów	Wolny CaO	miareczkowa	WBJ-1/IB/96 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Grupa obiektów: Kwas siarkowy						
Kondensat z demisterów	Kwas siarkowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/194 wyd. 4 z dn.15-06-2018		NA	JN-1/2
Kondensat z demisterów, Kwas siarkowy	Cr, Fe, Ni, Pb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Kondensat z demisterów, Kwas siarkowy	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	CBJ/IB/3 wyd. 2 z dn.29-03-2023		NA	JN-1/1
Kondensat z demisterów, Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Mineralizacja próbki	manualna	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/2
Kondensat z demisterów, Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	NOx	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/57 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Kondensat z demisterów, Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy, Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Fluorki	potencjometryczna	WBJ-1/IB/25 wyd. 7 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	As, Cd, Cu, Mn, Sb, Se, Mg, Mo, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Kwas siarkowy	As, Cu	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Kwas siarkowy	Barwa numeryczna	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	Barwa znakowa, Postać	wizualna	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	Chlorki	spektrofotometryczna	CBJ/IB/2 wyd. 1 z dn.13-12-2013		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	Mętność	nefelometryczna	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	pH	potencjometryczna	CBJ/IB/1 wyd. 2 z dn.31-03-2017		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	SiO ₂	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/82 wyd. 4 z dn.07-02-2011		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	Substancje organiczne, Substancje redukujące	miareczkowa	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy	Zawiesina	wagowa	WBJ-1/IB/38 wyd. 5 z dn.08-03-2021		NA	JN-1/2

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Kwas siarkowy odpadowy	As, Cd, Cr, Zn, Cu, Fe, Mn, Sb, Ni, Pb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Ca, Co	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Chlorki	miareczkowa	WBJ-1/IB/108 wyd. 5 z dn.23-04-2010		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Kwas siarkowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/194 wyd. 4 z dn.15-06-2018		AE	JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Kwas siarkowy	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/194 wyd. 4 z dn.15-06-2018		AE	JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Pozostałość po prażeniu	wagowa	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Przygotowanie próbeki	manualna	WBJ-1/IPP/7 wyd. 1 z dn.17-12-2013			JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	SO2	miareczkowa	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Kwas siarkowy, Kwas siarkowy odpadowy	Zawiesina	objętościowa	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Grupa obiektów: Materiały eksploatacyjne						
Ług posulfitowy	Cog, Cog przeliczony	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Ług posulfitowy	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Ług posulfitowy	Popiół	wagowa	WBJ-1/IB/19 wyd. 6 z dn.30-04-2010		NA	JN-1/2
Ług posulfitowy	S	wagowa	WBJ-1/IB/112 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Masa elektrodowa	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		AE	JI-1
Masa elektrodowa	Części lotne	wagowa	WBJ-1/IB/20 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Masa elektrodowa	Popiół	wagowa	WBJ-1/IB/19 wyd. 6 z dn.30-04-2010		NA	JN-1/2
Masa elektrodowa	S	wagowa	WBJ-1/IB/112 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Piasek kwarcytowy	SiO2	wagowa	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Produkt odsiarczania	Wolny CaO	miareczkowa	WBJ-1/IB/96 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Węglan wapnia	Al, Al ₂ O ₃ , As, Ca, CaO, Cl, Cu, Fe, K, K ₂ O, Mg, MgO, Mn, Na, Na ₂ O, Ni, P, Pb, S, Si, SiO ₂ , Sr, Ti, Zn	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Węglan wapnia	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Węglan wapnia	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Węglan wapnia	Przygotowanie próbeki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Wodzian hydrazyny z dostaw	Hydrazyna	miareczkowa	WBJ-1/IB/115 wyd. 3 z dn.30-09-2010		NA	JN-1/2
Grupa obiektów: Miedź						
Miedź	As, Fe, Ni, Pb, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/84 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Miedź	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/29 wyd. 4 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Miedź	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Miedź	Ni, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/58 wyd. 7 z dn.12-11-2019		NA	JP-1
Miedź	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Miedź (Stop PE HG2, Stop PE HG1, Miedź blister HG1, Miedź blister HG2)	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Miedź (Stop PE HG2, Stop PE HG1, Miedź blister HG1, Miedź blister HG2)	Cu, Fe, Pb, S	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Miedź (Stop PE HG2, Stop PE HG1, Miedź blister HG1, Miedź blister HG2)	Pb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/176 wyd. 6 z dn.28-05-2018		NA	JP-1
Miedź (Stop PE HG2, Stop PE HG1, Miedź blister HG1, Miedź blister HG2), Miedź rafinowana ogniowo	As	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Miedź elektrolityczna	Ag, Fe, Ni, Pb, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/176 wyd. 6 z dn.28-05-2018		AE	JP-1
Miedź elektrolityczna	Ni, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/67 wyd. 5 z dn.16-03-2021		NA	JP-1
Miedź elektrolityczna, Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/58 wyd. 7 z dn.12-11-2019		AE	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Miedź elektrolityczna, Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Fe, Pb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/67 wyd. 5 z dn.16-03-2021		NA	JP-1
Miedź elektrolityczna, Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	Ag, As, Bi, Fe, Ni, Pb, S, Sb, Sn, Zn	spektrometryczna OES	WBJ-1/IB/168 wyd. 7 z dn.28-10-2019		AE	JI-1
Miedź elektrolityczna, Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/134 wyd. 7 z dn.15-05-2024		AE	JI-1
Miedź, Miedź elektrolityczna	As, Sb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Bi, Se, Sn, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Cu	elektrogravimetryczna	WBJ-1/IB/21 wyd. 8 z dn.07-06-2022		AE	JP-1
Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Ni, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/67 wyd. 5 z dn.16-03-2021		NA	JP-1
Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	O2	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/167 wyd. 6 z dn.15-06-2018		AE	JI-1
Miedź, Miedź elektrolityczna, Miedź rafinowana ogniowo	Przygotowanie próbki, Przygotowanie próbek do analizy OES, Wstępne przygotowanie próbek metalicznej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	As, Bi, Co, Sb, Se, Cd, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	As, Bi, Sb, Se, Co	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	Cr, Mn	spektrometryczna OES	WBJ-1/IB/168 wyd. 7 z dn.28-10-2019		NA	JI-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	Mo	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/53 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	Przygotowanie próbki do analizy IR	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Miedź, Miedź rafinowana ogniowo	Sn	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/31 wyd. 5 z dn.22-10-2018		NA	JP-1
Grupa obiektów: Odpady						
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Ag, Al2O3, As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K2O, MgO, Mn, Mo, Na2O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO2, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	CaO	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Cnieorg, Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Cog, Cog przeliczony	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024	P1	AE	JI-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Fluor	potencjometryczna	WBJ-1/IB/86 wyd. 5 z dn.28-02-2018		NA	JN-1/2
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Przygotowanie próbki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	S	wagowa	WBJ-1/IB/88 wyd. 4 z dn.19-05-2010		NA	JP-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Siarka siarczanowa	wagowa	WBJ-1/IB/81 wyd. 5 z dn.02-01-2018		NA	JP-1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/165 wyd. 6 z dn.28-11-2019	P1	AE	JN-1/1
Odpad z IOS (kod 10 01 05 - grupa walidacyjna X)	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/46 wyd. 2 z dn.19-06-2015		NA	JI-1
Odpad z SFSz (kod 19 08 13* - grupa walidacyjna V, VII)	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/165 wyd. 6 z dn.28-11-2019	P8	AE	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Odpady chemiczne nieorganiczne - kwasy, zasady, sole (XIII), kod 06 04, kod 10 04, kod 10 06, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 05, kod 17 09, kod 19 08, kod 16 02)	ANC (zdolność do neutralizacji kwasów)	miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004	RF8	AE	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Odpady chemiczne nieorganiczne - kwasy, zasady, sole (XIII), kod 06 04, kod 10 04, kod 10 06, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 05, kod 17 09, kod 19 08, kod 16 02)	ANC (zdolność do neutralizacji kwasów)	miareczkowa	WBJ-1/IB/172 wyd. 3 z dn.24-03-2022		NA	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn	spektrometryczna ICP-OES	PN-EN ISO 11885:2009 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20	RF8	AE	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonyjący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Fluorki	potencjometryczna	PN-C-04588-03:1978 Norma wycofana bez zastąpienia	RW8	AE	JN-1/2
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	K, Na	spektrometryczna ICP-OES	PN-EN ISO 11885:2009 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20		NA	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	pH	potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20	RF8	AE	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Przewodność elektryczna właściwa w 25 C	konduktometryczna	PN-EN 27888:1999		NA	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Przygotowanie próbek	manualna	PN-EN 12457-2:2006	RF8	AE	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Przygotowanie próbek	manualna	PN-EN 12457-4:2006	RF8	AE	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Sucha masa	z obliczeń	PN-EN 14346:2011 z wyłączeniem punktu 7, Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia	P8	AE	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Sucha pozostałość	wagowa	PN-EN 14346:2011 z wyłączeniem punktu 7, Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia	RF8	AE	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Odpady budowlane (III), Szlamy i odpady płynne (V), Osady z procesów przemysłowych (VII), Odpady z oczyszczania gazów odlotowych (X), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Odpady chemiczne - organiczne zmieszane (XIV), Zużyte katalizatory (XVIII), Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), Tworzywa sztuczne (XXV), kod 19 12, kod 06 04, Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/165 wyd. 6 z dn.28-11-2019	P8	AE	JN-1/1
Odpady / Wyciągi wodne z odpadów przygotowane w WBJ-1 (Osady i odpady mineralne (I), Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII), kod 01 01, kod 02 03, kod 02 07, kod 04 01, kod 06 05, kod 07 02, kod 08 01, kod 10 01, kod 10 03, kod 10 04, kod 10 06, kod 10 09, kod 10 12, kod 11 02, kod 12 01, kod 15 01, kod 15 02, kod 16 01, kod 16 08, kod 16 11, kod 17 01, kod 17 02, kod 17 03, kod 17 04, kod 17 05, kod 17 06, kod 17 09, kod 19 02, kod 19 06, kod 19 08, kod 19 09, kod 20 01, kod 20 03, kod 08 01 12)	Przygotowanie próbki	manualna	PN-G-11010:1993 Norma wycofana bez zastąpienia		NA	JN-1/1
Odpady z procesów termicznych (kod 10 01 80, kod 10 01 01, kod 10 01 05, kod 10 01 02)	Cog, Cog roboczy	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024	P1	AE	JI-1
Grupa obiektów: Ołów						
Ołów surowy	Ag, As, Bi	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/14 wyd. 14 z dn.15-12-2022		AE	JP-1
Ołów surowy	Ag, As, Bi, Cu, Fe, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/54 wyd. 1 z dn.15-09-2021		NA	JP-1
Ołów surowy	Ag, As, Bi, Cu, Sb, Sn	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Ołów surowy	Cu, Fe, Tl, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/54 wyd. 1 z dn.15-09-2021		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Ołów surowy	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/30 wyd. 7 z dn.16-09-2014		NA	JP-1
Ołów surowy	Pb	obliczeniowa	WBJ-1/IB/30 wyd. 7 z dn.16-09-2014		NA	JP-1
Ołów surowy	Pb	obliczeniowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Ołów surowy	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Grupa obiektów: Paliwa stałe						
Koks, Węgiel kamienny	Cog, Cog roboczy	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998	P1	A	JI-1
Koks, Węgiel kamienny	H, H roboczy	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04571:1998	NP1	NA	JI-1
Koks, Węgiel kamienny	S, Siarka robocza	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	ISO 19579:2006	NP1	NA	JI-1
Koks, Węgiel kamienny	S, Siarka robocza	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-G-04584:2001	NP1	NA	JI-1
Grupa obiektów: Pozostałe						
Materiał miedzionośny	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/18 wyd. 5 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Ag	spektrometryczna AAS	WKJ-4/IB/69 wyd. 6 z dn.30-07-2021		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Cu	elektrogravimetryczna	CBJ/IB/4 wyd. 3 z dn.29-11-2022		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Cu	elektrogravimetryczna	WBJ-1/IB/21 wyd. 8 z dn.07-06-2022		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Cu	miareczkowa	WKJ-4/IB/46 wyd. 7 z dn.30-04-2024		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Cu	spektrometryczna AAS	WKJ-4/IB/46 wyd. 7 z dn.30-04-2024		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Cu, Pb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Sb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Materiał miedzionośny	Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/67 wyd. 5 z dn.16-03-2021		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/156 wyd. 1 z dn.27-03-2011		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Materiały hutnicze	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/18 wyd. 5 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Materiały hutnicze	Ag, Fe, Ni	spektrometryczna ICP-OES	CBJ/IB/5 wyd. 5 z dn.24-05-2024		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Al ₂ O ₃	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Materiały hutnicze	As	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/54 wyd. 1 z dn.15-09-2021		NA	JP-1
Materiały hutnicze	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Materiały hutnicze	As, As, Bi, Sb, Sn, Bi, Sb, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Ca, CaO	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Co, Cu, Pb, Fe, Ni, Se, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Materiały hutnicze	Cu	elektrogravimetryczna	CBJ/IB/4 wyd. 3 z dn.29-11-2022		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Cu, Fe	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/54 wyd. 1 z dn.15-09-2021		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Fluor	potencjometryczna	WBJ-1/IB/86 wyd. 5 z dn.28-02-2018		NA	JN-1/2
Materiały hutnicze	K ₂ O, Na, Na ₂ O	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Mg, MgO	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ I	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Wykaz metod badawczych w WBJ-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Materiały hutnicze	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ III	mikrofalowa	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/30 wyd. 7 z dn.16-09-2014		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Przygotowanie próbki, Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Materiały hutnicze	S	wagowa	WBJ-1/IB/88 wyd. 4 z dn.19-05-2010		NA	JP-1
Materiały hutnicze	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Materiały hutnicze	Se, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Siarka siarczanowa	wagowa	WBJ-1/IB/81 wyd. 5 z dn.02-01-2018		NA	JP-1
Materiały hutnicze	SiO ₂	wagowa	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Materiały hutnicze	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/165 wyd. 6 z dn.28-11-2019		NA	JN-1/1
Materiały hutnicze	Wolny CaO	miareczkowa	WBJ-1/IB/96 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Materiały hutnicze, Pozostałe pyliste	Cd	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Materiały hutnicze, Pozostałe pyliste	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/68 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Materiały hutnicze, Pozostałe pyliste	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Materiały hutnicze, Pozostałe pyliste	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	CBJ/IB/3 wyd. 2 z dn.29-03-2023		NA	JN-1/1
Materiały hutnicze, Pozostałe pyliste	Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/67 wyd. 5 z dn.16-03-2021		NA	JP-1
Pozostałe pyliste	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza pół ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Pozostałe pyliste	Al	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Pozostałe pyliste	Cu	miareczkowa	CBJ/IB/4 wyd. 3 z dn.29-11-2022		NA	JP-1
Pozostałe pyliste	Cu, Mn, Pb, Zn, Fe, Ni	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Pozostałe pyliste	Przygotowanie próbki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023		NA	JI-1
Pozostałe pyliste	Zn	miareczkowa	WBJ-1/IB/107 wyd. 3 z dn.15-10-2010		NA	JP-1
złom (złom miedzi, metal)	Ag, Al, Fe, Ni, Zn, As, Cd, Cr, Pb, Sb, Se, Sn, Te	spektrometryczna ICP-OES	CBJ/IB/5 wyd. 5 z dn.24-05-2024		NA	JP-1
złom (złom miedzi, metal)	Ag, As, Bi, Fe, Ni, Pb, S, Sb, Sn, Zn	spektrometryczna OES	WBJ-1/IB/168 wyd. 7 z dn.28-10-2019		NA	JI-1
złom (złom miedzi, metal)	Cu	elektrogravimetryczna	CBJ/IB/4 wyd. 3 z dn.29-11-2022		NA	JP-1
złom (złom miedzi, metal)	Cu	miareczkowa	CBJ/IB/4 wyd. 3 z dn.29-11-2022		NA	JP-1
złom (złom miedzi, metal)	Wstępne przygotowanie próbki metalicznej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Grupa obiektów: Półprodukty hutnicze i górnicze						
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Koncentrat Zn-Pb, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel PTR, Żużel z PE, Żużel szybowy	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/18 wyd. 5 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Koncentrat Zn-Pb, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Fe	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Koncentrat Zn-Pb, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Co, Ni	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Pb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Koncentrat Zn-Pb, Pyły konwertorowe, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel PTR, Żużel szybowy	As	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, Pyły konwertorowe, Żużel Pb	S	wagowa	WBJ-1/IB/88 wyd. 4 z dn.19-05-2010		NA	JP-1
Brykiety, Kamień miedziowy, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel PTR	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Brykiety, Kamień wapienny, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, Żużel Pb	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		AE	JI-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, pyły technologiczne, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	K, K2O, Na, Na2O	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, pyły technologiczne, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, pyły technologiczne, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Ca, CaO	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, pyły technologiczne, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	Al2O3	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, pyły technologiczne, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	SiO2	wagowa	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, Żużel anodowy, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Brykiety, Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel do odmiedziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Mg, MgO	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Kamień wapienny	Ca, Węglan wapnia	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/99 wyd. 4 z dn.31-12-2010		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Kamień wapienny	Węglan wapnia	miareczkowa	WBJ-1/IB/60 wyd. 1 z dn.04-08-2021		NA	JP-1
Koncentrat Pb	Cog, Cog przeliczony	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024	P1	AE	JI-1
Koncentrat Pb	Przygotowanie próbek	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Koncentrat Pb	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/46 wyd. 2 z dn.19-06-2015	P1	AE	JI-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Koncentrat Zn-Pb, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, Stop Fe-As, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel szybowy, Żużel z PE	Cu	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel Pb, Żużel z PE	Przygotowanie próbek do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Pyły konwertorowe, Żużel konwertorowy	Bi	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ I	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022			JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ III	mikrofalowa	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020			JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Siarka siarczanowa	wagowa	WBJ-1/IB/81 wyd. 5 z dn.02-01-2018		NA	JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel Pb	Fluor	potencjometryczna	WBJ-1/IB/86 wyd. 5 z dn.28-02-2018		NA	JN-1/2
Koncentrat Pb, Koncentrat Pb-Zn, Żużel konwertorowy	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ II	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022			JP-1
Koncentrat Pb, Koncentrat Zn-Pb, Mieszanka wsadowa, Pyły konwertorowe, Siarczan ołowiu, Żużel konwertorowy	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/49 wyd. 4 z dn.19-07-2010		NA	JP-1
Koncentrat Pb, Pyły konwertorowe, Żużel konwertorowy	Sb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Cd	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel Pb	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Koncentrat Pb-Zn, pyły technologiczne, Żużel Pb	Sb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Koncentrat Pb-Zn, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Mo	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/53 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Koncentrat Zn-Pb	Zn	miareczkowa	WBJ-1/IB/107 wyd. 3 z dn.15-10-2010		NA	JP-1
Koncentrat Zn-Pb, pyły technologiczne, Stop Fe-As, Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Mieszanka wsadowa, Żużel Pb, Żużel z PE	Al	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
pyły technologiczne	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
pyły technologiczne	Se	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/197 wyd. 5 z dn.15-05-2024		NA	JP-1
pyły technologiczne	Wilgoć	wagowa	WBJ-1/IB/165 wyd. 6 z dn.28-11-2019		NA	JN-1/1
pyły technologiczne, Żużel do odmiędziowania, Żużel z PE	Cr	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
pyły technologiczne, Żużel Pb	Bi, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
pyły technologiczne, Żużel Pb, Żużel z PE	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	CBJ/IB/3 wyd. 2 z dn.29-03-2023		NA	JN-1/1
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej (Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej)	Ag, Cu, Pb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/64 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej (Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej)	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ I	mikrofalowa	WBJ-1/IB/64 wyd. 2 z dn.07-06-2024			JP-1
Żużel anodowy, Żużel do odmiędziowania, Żużel konwertorowy, Żużel z PE	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/68 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Żużel do odmiędziowania	As, S	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Żużel do odmiędziowania, Żużel z PE	Al ₂ O ₃ , CaO, Cu, Fe, MgO, Pb, SiO ₂ , Zn	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Żużel do odmiędziowania, Żużel z PE	Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Żużel konwertorowy	As, Cu, Fe, Pb	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa przypisana do materiału	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Żużel Pb	Al ₂ O ₃ , As, Bi, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, K ₂ O, MgO, Na ₂ O, Ni, Pb, S, SiO ₂ , Sn, Te, Zn, Sb, Se	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa przypisana do materiału	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Żużel Pb	Te	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Grupa obiektów: Półprodukty WMSz						
Chlorek srebra	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/154 wyd. 2 z dn.31-05-2010		NA	JP-1
Chlorek srebra	Au, Pd, Pt, Bi, Se, Cu, Pb, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/154 wyd. 2 z dn.31-05-2010		NA	JP-1
Chlorek srebra, Osad, Pyły, Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Srebro Dora i anoda, Srebro katodowe, Srebro surowe, Szlam Venturii, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Szlam złota surowy, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Przygotowanie próbki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023			JI-1
Chlorek srebra, Osad, Pyły, Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam Venturii, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Szlam złota surowy	Wilgotność	wagowa	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023		NA	JI-1
Chlorek srebra, Osad, Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Szlam złota surowy, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Pobieranie - próbki technologiczne	mechaniczna	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023			JI-1
Osad	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/159 wyd. 2 z dn.29-12-2010		NA	JP-1
Osad	Ag, As, Cu, Ni, Pb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/159 wyd. 2 z dn.29-12-2010		NA	JP-1
Osad	Ca	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Osad	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/159 wyd. 2 z dn.29-12-2010		NA	JP-1
Osad, Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Srebro Dora i anoda, Srebro surowe, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Cu	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Osad, Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Ag	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Osad, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Srebro Dora i anoda, Srebro surowe, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Te	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Osad, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Pb	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Osad, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Se	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Osad, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	As, Ni, S	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Pyły	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/135 wyd. 1 z dn.29-12-2010		NA	JP-1
Pyły, Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/163 wyd. 1 z dn.11-03-2011		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii	Al	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/27 wyd. 2 z dn.07-06-2022		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/156 wyd. 1 z dn.27-03-2011		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Ag, Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/156 wyd. 1 z dn.27-03-2011		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Bi, Ni, Sb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/163 wyd. 1 z dn.11-03-2011		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/156 wyd. 1 z dn.27-03-2011		NA	JP-1
Pyły, Szlam Venturii, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/160 wyd. 2 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu A	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/147 wyd. 2 z dn.07-12-2009		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu A	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/147 wyd. 2 z dn.07-12-2009		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu A	Cu, Fe	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/147 wyd. 2 z dn.07-12-2009		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro cementacyjne z Zakładu B	Fe	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredy- tacji (A, NA, AE)	Obszar wyko- nujący
Srebro cementacyjne z Zakładu A, Srebro Dora i anoda	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/157 wyd. 2 z dn.20-12-2010		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/153 wyd. 2 z dn.30-04-2010		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B	Au, Pd, Pt, Bi, Fe, Cu, Pb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/153 wyd. 2 z dn.30-04-2010		NA	JP-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B	Pd, Se	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B, Srebro Dora i anoda, Srebro surowe, Szlam złota po ługowaniu wstępnym	Au	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B, Srebro Dora i anoda, Srebro surowe, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Bi	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam złota po ługowaniu wstępnym	Pt	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro cementacyjne z Zakładu B, Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Cl	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro Dora i anoda	Ag	obliczeniowa	WBJ-1/IB/157 wyd. 2 z dn.20-12-2010		NA	JP-1
Srebro Dora i anoda	Al, Bi, Te, Cu, Pb, Se, Fe, Zn, Ni, Sb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/157 wyd. 2 z dn.20-12-2010		NA	JP-1
Srebro Dora i anoda	Pd, Pt	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/141 wyd. 2 z dn.08-10-2009		NA	JP-1
Srebro Dora i anoda, Srebro katodowe	Au	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/138 wyd. 2 z dn.24-09-2009		NA	JP-1
Srebro Dora i anoda, Srebro surowe	Ag	obliczeniowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro Dora i anoda, Srebro surowe	Pb, Se	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro Dora i anoda, Srebro surowe, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Al	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro katodowe	Ag	obliczeniowa	WBJ-1/IB/136 wyd. 3 z dn.13-01-2021		NA	JP-1
Srebro katodowe	As, Bi, Ni, Pb, Sb, Se, Te, Cu, Fe, Sn, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/136 wyd. 3 z dn.13-01-2021		NA	JP-1
Stop Ag - Pb	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/155 wyd. 1 z dn.14-02-2011		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredy- tacji (A, NA, AE)	Obszar wyko- nujący
Stop Ag - Pb	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/163 wyd. 1 z dn.11-03-2011		NA	JP-1
Stop Ag - Pb	Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/155 wyd. 1 z dn.14-02-2011		NA	JP-1
Stop Ag - Pb	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/160 wyd. 2 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Szlam Venturii	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Szlam Venturii	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Szlam złota po ługowaniu wstępnym	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/151 wyd. 2 z dn.12-03-2010		NA	JP-1
Szlam złota po ługowaniu wstępnym	Au, Pd, Pt, Bi, Cu, Pb, Sb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/151 wyd. 2 z dn.12-03-2010		NA	JP-1
Szlam złota po ługowaniu wstępnym	Pd	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Szlam złota po ługowaniu wstępnym, Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	Sb	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Szlam złota surowy	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/150 wyd. 2 z dn.29-01-2010		NA	JP-1
Szlam złota surowy	Au, Bi, Pd, Pt, Cu, Pb, Sb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/150 wyd. 2 z dn.29-01-2010		NA	JP-1
Żużel konwertorowy, Żużel odpadowy i z topienia	SiO ₂	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Żużel odpadowy i z topienia	Ag, Al, Al ₂ O ₃ , As, Bi, CaO, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K ₂ O, MgO, Na ₂ O, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Te, Zn	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Grupa obiektów: Produkty WMSz						
Koncentrat Pt-Pd	Ag, Au, Pd, Pt, Bi, Cu, Pb, Sb, Se, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/152 wyd. 2 z dn.30-04-2010		NA	JP-1
Koncentrat Pt-Pd, Selen techniczny, Srebro gąski, Srebro granulat, Złoto	Odbiór jakościowy wyrobu	wizualna	HMG/IDKJ/DKJ/17 wyd. 8 z dn.17-06-2020 Dokument Klienta			JI-1
Koncentrat Pt-Pd, Selen techniczny, Srebro gąski, Srebro granulat, Złoto	Pobieranie - próbki technologiczne, Przygotowanie próbki	mechaniczna	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023			JI-1
Koncentrat Pt-Pd, Selen techniczny, Srebro granulat	Wilgotność	wagowa	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Selen techniczny	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Bi, CaO, Cl, Cr, Cu, Fe, Hg, K ₂ O, MgO, Mn, Na ₂ O, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Te, Zn	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Selen techniczny	Ag, As, Bi, Cu, Fe, Sb, Te, Pb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/161 wyd. 3 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Selen techniczny	Ag, As, Cu, Fe, S, Sb, Te	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Selen techniczny	Se	obliczeniowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Srebro gąski	Odbiór jakościowy formy	pomiar bezpośredni	HMG/IDKJ/DKJ/17 wyd. 8 z dn.17-06-2020 Dokument Klienta		NA	JI-1
Srebro gąski, Srebro granulat	Ag	obliczeniowa	WBJ-1/IB/136 wyd. 3 z dn.13-01-2021		NA	JP-1
Srebro gąski, Srebro granulat	As, Bi, Ni, Pb, Sb, Se, Te, Cu, Fe, Sn, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/136 wyd. 3 z dn.13-01-2021		NA	JP-1
Srebro gąski, Srebro granulat	Au	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/138 wyd. 2 z dn.24-09-2009		NA	JP-1
Srebro gąski, Srebro granulat	Pd, Pt	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/141 wyd. 2 z dn.08-10-2009		NA	JP-1
Złoto	Ag, Au, Pd, Pt, Al, Ca, Ir, Rh, As, Bi, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Zn, Cd, Co, Mg, Ru, Si, Ti, Pd, Pt	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/149 wyd. 3 z dn.22-01-2024		NA	JP-1
Złoto	Au	obliczeniowa	WBJ-1/IB/149 wyd. 3 z dn.22-01-2024		NA	JP-1
Grupa obiektów: Pyły						
Pyły anodowe	Wolny CaO	miareczkowa	WBJ-1/IB/96 wyd. 5 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Pyły anodowe, Pyły PTR	Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji, Pyły zwrotne, Spieki	Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji, Pyły zwrotne, Spieki, Spieki z KD	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/18 wyd. 5 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji, Spieki z KD	Pb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły z PZ	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ III	mikrofalowa	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020			JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły z PZ, Spieki	As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły PTR, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	Ca	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły szybowe, Pyły z wentylacji, Pyły zwrotne, Spieki z KD	As	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ II	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022			JP-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ	Mo	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/53 wyd. 2 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ, Pyły zwrotne, Spieki	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	CaO	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	Na, Na ₂ O	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	SiO ₂	wagowa	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Pyły anodowe, Pyły zwrotne, Spieki, Spieki z KD	Cu	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji, Pyły zwrotne, Spieki, Spieki z KD	Fe	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły PTR, Pyły szybowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	Ni	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły PTR, Spieki	Sb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły szybowe	Corg	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/42 wyd. 2 z dn.14-10-2016		NA	JI-1
Pyły szybowe, Pyły z PZ, Pyły z wentylacji, Pyły zwrotne, Spieki	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Pyły szybowe, Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	Co	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1

Wykaz metod badawczych w WBJ-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Pyły z PZ	Cd	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły z PZ	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Pyły z PZ	Cr	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Pyły z PZ	Fluor	potencjometryczna	WBJ-1/IB/86 wyd. 5 z dn.28-02-2018		NA	JN-1/2
Pyły z PZ	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Pyły z PZ	Mg, MgO	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/5 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Pyły z PZ	Mineralizacja w układzie zamkniętym typ I	mikrofalowa	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022			JP-1
Pyły z PZ	Siarka siarczanowa	wagowa	WBJ-1/IB/81 wyd. 5 z dn.02-01-2018		NA	JP-1
Pyły z PZ, Spieki	Al ₂ O ₃	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	K, K ₂ O	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/6 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Pyły z PZ, Spieki, Spieki z KD	S	wagowa	WBJ-1/IB/88 wyd. 4 z dn.19-05-2010		NA	JP-1
Pyły zwrotne, Spieki	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Pyły zwrotne, Spieki, Spieki z KD	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/49 wyd. 4 z dn.19-07-2010		NA	JP-1
Spieki	Bi	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Spieki z KD	Al ₂ O ₃	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/2 wyd. 5 z dn.29-11-2016		NA	JP-1
Spieki z KD	Bi, Sb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Spieki z KD	Zn	miareczkowa	WBJ-1/IB/107 wyd. 3 z dn.15-10-2010		NA	JP-1
Grupa obiektów: Roztwory technologiczne						
Elektrolit	Ag, As, Mn, Zn, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/37 wyd. 4 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Elektrolit	As, Bi, Cu, Fe, Ni, Sb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/37 wyd. 4 z dn.07-06-2024		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Elektrolit	Chlorki	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/10 wyd. 5 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Elektrolit	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/28 wyd. 4 z dn.27-07-2010		NA	JP-1
Elektrolit	Gęstość, Zawiesina	wagowa	WBJ-1/IB/38 wyd. 5 z dn.08-03-2021		NA	JP-1
Elektrolit	Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/144 wyd. 3 z dn.18-02-2014		NA	JP-1
Elektrolit, Kondensat	pH	potencjometryczna	CBJ/IB/1 wyd. 2 z dn.31-03-2017		NA	JP-1
Elektrolit, Roztwór myjący	Kwas siarkowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/35 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Elektrolit, Woda z chłodzenia obiegu anod	Ca	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/37 wyd. 4 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Kondensat	Przewodność elektryczna właściwa w 25 C	konduktometryczna	PN-EN 27888:1999		NA	JN-1/2
Kondensat	SiO ₂	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/82 wyd. 4 z dn.07-02-2011		NA	JN-1/2
Kondensat	Twardość ogólna	miareczkowa	WBJ-1/IB/103 wyd. 3 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Ag, Ca, Cu, Mn, Zn, Sn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/37 wyd. 4 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Al, As	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/145 wyd. 4 z dn.17-10-2016		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Bi, Fe, Ni, Sb	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/37 wyd. 4 z dn.07-06-2024		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Chlorki	miareczkowa	WBJ-1/IB/108 wyd. 5 z dn.23-04-2010		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Chlorki	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/10 wyd. 5 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/28 wyd. 4 z dn.27-07-2010		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Cu, Ni	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Roztwór technologiczny	Fluorki	potencjometryczna	WBJ-1/IB/25 wyd. 7 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Gęstość, Gęstość części stałych, Zawiesina	wagowa	WBJ-1/IB/38 wyd. 5 z dn.08-03-2021		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Kwas siarkowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/35 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Roztwór technologiczny	Kwas siarkowy	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/194 wyd. 4 z dn.15-06-2018		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Mineralizacja próbki	manualna	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Pd, Pt	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/148 wyd. 3 z dn.26-03-2012		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	pH	potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20		NA	JN-1/1
Roztwór technologiczny	Se	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/144 wyd. 3 z dn.18-02-2014		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	SO2	miareczkowa	WBJ-1/IB/59 wyd. 7 z dn.23-01-2019		NA	JN-1/2
Roztwór technologiczny	Tłuszcz jakościowo	luminescencyjna	WBJ-1/IB/123 wyd. 3 z dn.31-12-2010		NA	JP-1
Roztwór technologiczny	Twardość ogólna	miareczkowa	WBJ-1/IB/103 wyd. 3 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Woda obiegowa po utylizacji	As, Ni	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015		NA	JN-1/1
Woda obiegowa po utylizacji	Fluorki	potencjometryczna	WBJ-1/IB/25 wyd. 7 z dn.29-07-2022		NA	JN-1/2
Woda obiegowa po utylizacji	Kwas siarkowy	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/194 wyd. 4 z dn.15-06-2018		NA	JN-1/2
Woda obiegowa po utylizacji	Mineralizacja próbki	manualna	WBJ-1/IB/23 wyd. 3 z dn.11-12-2015			JN-1/2
Grupa obiektów: Roztwory WMSz						
Azotan srebra	Kwas azotowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/142 wyd. 2 z dn.12-10-2009		NA	JP-1
Azotan srebra, Elektrolit obiegowy	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/139 wyd. 2 z dn.24-09-2009		NA	JP-1
Elektrolit obiegowy	As, Bi, Sb, Te	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/144 wyd. 3 z dn.18-02-2014		NA	JP-1
Elektrolit obiegowy	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/140 wyd. 3 z dn.07-10-2009		NA	JP-1
Elektrolit obiegowy	Cu, Pb, S	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/140 wyd. 3 z dn.07-10-2009		NA	JP-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Elektrolit obiegowy	Fe	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/143 wyd. 2 z dn.12-10-2009		NA	JP-1
Elektrolit obiegowy, Roztwory cementacyjne, Roztwory selenowe	pH	potencjometryczna	CBJ/IB/1 wyd. 2 z dn.31-03-2017		NA	JP-1
Roztwory cementacyjne	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/162 wyd. 2 z dn.29-01-2010		NA	JP-1
Roztwory cementacyjne	Ag	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/162 wyd. 2 z dn.29-01-2010		NA	JP-1
Roztwory cementacyjne	Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/145 wyd. 4 z dn.17-10-2016		NA	JP-1
Roztwory selenowe	Ag, Al, Bi, Cu, Ni, Pb, Te, As, Sb, Se	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/145 wyd. 4 z dn.17-10-2016		NA	JP-1
Roztwory selenowe	Chlorki	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/146 wyd. 2 z dn.07-12-2009		NA	JP-1
Roztwory z Zakładu B	Ag, Ag, Au, Pd, Au, Pd, Pt, Cu, Pb, Se, Te, Pt, Se	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/148 wyd. 3 z dn.26-03-2012		NA	JP-1
Grupa obiektów: Siarczan (VI) niklu (II)						
Siarczan niklawy	Al, As, Co, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Pb, Sb, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/70 wyd. 1 z dn.11-12-2023		NA	JP-1
Siarczan niklawy	Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Pb, Sb, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/70 wyd. 1 z dn.11-12-2023		NA	JP-1
Siarczan niklawy	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Siarczan niklawy	Ni	wagowa	WBJ-1/IB/4 wyd. 8 z dn.14-04-2020		AE	JP-1
Grupa obiektów: Szlam anodowy						
Szlam anodowy	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/9 wyd. 6 z dn.19-07-2013		AE	JP-1
Szlam anodowy	Ag	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/9 wyd. 6 z dn.19-07-2013		AE	JP-1
Szlam anodowy	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/27 wyd. 2 z dn.07-06-2022		NA	JP-1
Szlam anodowy	Ag, Al, As, Bi, Cl, Cu, Ni, Pb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Te	fluorescencji rentgenowskiej (WD XRF)	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Szlam anodowy	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Szlam anodowy	Al, As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Sn, Te, Zn, Au, Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/27 wyd. 2 z dn.07-06-2022		NA	JP-1
Szlam anodowy	Al, As, Bi, Fe, Ni, Sb, Se, Sn, Te, Zn, Au, Cu	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/27 wyd. 2 z dn.07-06-2022		NA	JP-1
Szlam anodowy	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Szlam anodowy	Cl	miareczkowania potencjometrycznego	WBJ-1/IB/15 wyd. 6 z dn.09-02-2018		NA	JP-1
Szlam anodowy	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1
Szlam anodowy	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Szlam anodowy	Gęstość	wagowa	WBJ-1/IB/38 wyd. 5 z dn.08-03-2021		NA	JP-1
Szlam anodowy	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/135 wyd. 1 z dn.29-12-2010		NA	JP-1
Szlam anodowy	Kwas siarkowy (wolny)	miareczkowa	WBJ-1/IB/52 wyd. 4 z dn.26-01-2011		NA	JP-1
Szlam anodowy	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/47 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Szlam anodowy	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/47 wyd. 4 z dn.10-02-2010		NA	JP-1
Szlam anodowy	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Szlam anodowy	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Szlam anodowy	Wilgotność	wagowa	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023		NA	JI-1
Szlam anodowy	Wilgotność	wagowa	WBJ-1/IPP/5 wyd. 8 z dn.30-06-2023		NA	JI-1
Grupa obiektów: Szlamy technologiczne						
Szlam Dorr	Ag, Al ₂ O ₃ , As, Ba, Bi, Br, CaO, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Fluor, Hg, J, K ₂ O, MgO, Mn, Mo, Na ₂ O, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, SiO ₂ , Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr	fluorescencji rentgenowskiej [WD XRF] - analiza ilościowa	WBJ-1/IB/34 wyd. 2 z dn.12-08-2019		NA	JI-1
Szlam Dorr	As	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/3 wyd. 5 z dn.13-11-2020		NA	JP-1
Szlam Dorr	Cog	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/131 wyd. 12 z dn.15-05-2024		NA	JI-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Szlam Dorr	Cu, Fe, Zn	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/12 wyd. 5 z dn.30-06-2022		NA	JP-1
Szlam Dorr	Pb	miareczkowa	WBJ-1/IB/49 wyd. 4 z dn.19-07-2010		NA	JP-1
Szlam Dorr	Przygotowanie próbki do analizy rentgenofluorescencyjnej	mechaniczna	WBJ-1/IPP/2 wyd. 9 z dn.19-01-2021			JI-1
Szlam Dorr	S	wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	WBJ-1/IB/43 wyd. 3 z dn.07-05-2020		NA	JI-1
Szlam Dorr, Szlam z OGS	Ag	spektrometryczna AAS	WBJ-1/IB/18 wyd. 5 z dn.16-06-2010		NA	JP-1
Szlam Dorr, Szlam z OGS	Cu	miareczkowa	WBJ-1/IB/8 wyd. 2 z dn.02-03-2017		NA	JP-1
Grupa obiektów: Środowisko ogólne						
Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A	pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 z wyłączeniem punktu F (t.j. Dz.U. 2023 poz.1706)	RF2	AE	JB-1
Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami $L_{aeq,d}$, $L_{aeq,n}$	z obliczeń	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 z wyłączeniem punktu F (t.j. Dz.U. 2023 poz.1706)	RF2	AE	JB-1
Próbki pyłów opadowych pobranych do pojemników	As, Cd, Ni, Pb	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/55 wyd. 1 z dn.30-06-2021	NRF5	AE	JN-1/1
Próbki pyłów opadowych pobranych do pojemników	Cr, Cu, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/55 wyd. 1 z dn.30-06-2021		AE	JN-1/1
Próbki pyłów opadowych pobranych do pojemników	Części organiczne, Część nieorganiczne, Opad pyłu	wagowa	WBJ-1/IB/55 wyd. 1 z dn.30-06-2021		NA	JN-1/1
Próbki pyłów opadowych pobranych do pojemników	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	WBJ-1/IB/69 wyd. 1 z dn.28-06-2023		AE	JN-1/1
Próbki pyłu z imisji pobrane na filtry	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	WBJ-1/IB/61 wyd. 1 z dn.28-12-2021	NRF5	AE	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów	As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Tl	spektrometryczna ICP-OES	PN-EN 14385:2005 PN-EN 14385:2005 z wyłączeniem pkt. 8.3	RF2	AE	JN-1/1
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów	Bi, Se, Fe, Sn, Te, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/50 wyd. 3 z dn.16-04-2020, PN-EN 14385:2005 PN-EN 14385:2005 z wyłączeniem pkt 8.3	P3	AE	JN-1/1
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	PN-EN 13211:2006 z wyłączeniem pkt 7.5 i 7.6	RF2	AE	JN-1/1
Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających	Disiarczek węgla, Siarkowodór, Tlenosiarczek węgla	miareczkowa	WBJ-1/IB/39 wyd. 6 z dn.14-09-2023	P3	AE	JN-1/1
Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających	Kwas siarkowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/36 wyd. 7 z dn.27-12-2022	P3	AE	JN-1/1
Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających	SO2	miareczkowa	WBJ-1/IB/39 wyd. 6 z dn.14-09-2023	NRF2	AE	JN-1/1
Grupa obiektów: Środowisko pracy						
Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych	z obliczeń	PN-EN ISO5349-2:2004/A1:2015-11, PN-EN ISO 5349-2:2004, PN-EN ISO 5349-1:2004	P4	AE	JB-1
Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważne częstotliwościowo przyspieszenie drgań	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO5349-2:2004/A1:2015-11, PN-EN ISO 5349-2:2004, PN-EN ISO 5349-1:2004	P4	AE	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników, Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników	z obliczeń	PN-EN 14253+A1:2011	P4	AE	JB-1
Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważne częstotliwościowo przyspieszenie drgań	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011	P4	AE	JB-1
Hałas	Maksymalny poziom dźwięku A, Równoważny poziom dźwięku A, Szczytowy poziom dźwięku C	pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 (PN-EN ISO 9612:2011: z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 punkt 10 i Strategię 3 punkt 11)	P4	AE	JB-1
Hałas	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy	z obliczeń	PN-N-01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 (PN-EN ISO 9612:2011: z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 punkt 10 i Strategię 3 punkt 11)	P4	AE	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Hałas (dobór ochronników słuchu)	Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach częstotliwościowych oktaowych, Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach częstotliwościowych oktaowych, Równoważny poziom dźwięku A	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN ISO 4869-2:2018-12, PN-EN 458:2016-06 (PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 punkt 10 i Strategię 3 punkt 11, norma PN-EN ISO 4869-2:2018-12 z wyłączeniem metod HML i SNR)		AE	JB-1
Hałas (dobór ochronników słuchu)	Równoważny poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu	z obliczeń	PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN ISO 4869-2:2018-12, PN-EN 458:2016-06 (PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 punkt 10 i Strategię 3 punkt 11, norma PN-EN ISO 4869-2:2018-12 z wyłączeniem metod HML i SNR)		AE	JB-1
Mikroklimat gorący	Temperatura pocznionej kuli T _g , Temperatura powietrza T _a , Temperatura wilgotna naturalna T _{nw}	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01 +PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04 Ergonomia środowiska termicznego - Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT	P4	AE	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Mikroklimat gorący	Wskaźnik WBGT, Wskaźnik WBGT eff	z obliczeń	PN-EN ISO 7243:2018-01 +PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04 Ergonomia środowiska termicznego - Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT	P4	AE	JB-1
Mikroklimat umiarkowany	PMV, PPD	z obliczeń	PN-EN ISO 7730:2006P, PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04		AE	JB-1
Mikroklimat umiarkowany	Prędkość powietrza Va, Temperatura poczerwionej kuli Tg, Temperatura powietrza Ta, Wilgotność powietrza RH	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006P, PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04		AE	JB-1
Mikroklimat zimny	Prędkość powietrza Va, Temperatura poczerwionej kuli Tg, Temperatura powietrza Ta, Wilgotność powietrza RH	pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 11079:2008	P4	AE	JB-1
Mikroklimat zimny	Wskaźnik IREQmin, Wskaźnik IREQneutral, Wskaźnik twc	z obliczeń	PN-EN ISO 11079:2008	P4	AE	JB-1
Nielaserowe promieniowanie optyczne	Napromienienie w zakresie spektralnym 380nm-3000nm	z obliczeń-metoda X	PN-EN 14255-2:2010	P4	AE	JB-1
Nielaserowe promieniowanie optyczne	Napromienienie w zakresie spektralnym 780nm-3000nm	z obliczeń - metoda R	PN-EN 14255-2:2010	P4	AE	JB-1
Nielaserowe promieniowanie optyczne	Natężenie napromienienia IRA, IRB w zakresie spektralnym 780nm-3000nm	pomiarowa bezpośrednia-metoda R	PN-EN 14255-2:2010	P4	AE	JB-1
Nielaserowe promieniowanie optyczne	Natężenie napromienienia VIS, IRA, IRB w zakresie spektralnym 380nm-3000nm	pomiarowa bezpośrednia - metoda X	PN-EN 14255-2:2010	P4	AE	JB-1
Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego	szacunkowa	WBJ-1/IB/189 wyd. 2 z dn.16-12-2022		NA	JB-1
Ocena stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe	Ocena stanowisk	opisowa	WBJ-1/IB/188 wyd. 3 z dn.26-01-2024		NA	JB-1
Oświetlenie światłem elektrycznym	Luminancja	pomiarowa bezpośrednia	WBJ-1/IB/187 wyd. 1 z dn.26-02-2010		NA	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Oświetlenie światłem elektrycznym	Natężenie oświetlenia	pomiarowa bezpośrednia	WBJ-1/IB/184 wyd. 4 z dn.01-08-2022, PN-E-04040-03:1983P Norma wycofana bez zastąpienia		AE	JB-1
Oświetlenie światłem elektrycznym	Równomierność oświetlenia	z obliczeń	WBJ-1/IB/184 wyd. 4 z dn.01-08-2022, PN-E-04040-03:1983P Norma wycofana bez zastąpienia		AE	JB-1
Pole elektromagnetyczne	Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości 0Hz, Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości 10Hz-400kHz, Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 100kHz-3GHz, Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 10Hz-400kHz, Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 1kHz-300MHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 100kHz-10MHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 1kHz-100kHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 300kHz-30MHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 30MHz-1GHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 5-Hz-1kHz	pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego	P4	A	JB-1
Pole elektromagnetyczne	Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 0Hz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 10Hz-400kHz, Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 1GHz-3GHz	z obliczeń	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego	P4	A	JB-1
Pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce	Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości 45Hz-55Hz, Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 45Hz-55Hz	pomiarowa bezpośrednia	PiMOŚP 2016, nr4(90),s.91-150	P4	A	JB-1
Pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce	Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 45Hz-55Hz	z obliczeń	PiMOŚP 2016, nr4(90),s.91-150	P4	A	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii	Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości 10Hz - 1 kHz, Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 10Hz-1kHz	pomiarowa bezpośrednia	PiMOŚP 2016, nr4(90),s.151-180 metoda uproszczona / metoda pełna	P4	A	JB-1
Pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii	Natężenie pola magnetycznego 10Hz-1kHz	z obliczeń	PiMOŚP 2016, nr4(90),s.151-180 metoda uproszczona / metoda pełna	P4	A	JB-1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane do roztworów pochłaniających, Środowisko pracy - powietrze	Amoniak	spektrofotometryczna	PN-Z-04041:1971 Norma wycofana bez zastąpienia. Zakres pomiarowy dla amoniaku (0,15 – 42,9) NDS	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane do roztworów pochłaniających, Środowisko pracy - powietrze	Chlorowodór	turbidymetryczna	PN-Z-04225-03:1993 Norma wycofana bez zastąpienia	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane do roztworów pochłaniających, Środowisko pracy - powietrze	NO	spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008 Zakresy pomiarowe dla: NO (0,28 - 4,6) NDS, NO2 (0,29 – 5,1) NDS Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli NO (0,20 - 3,3) NDS, nie wyznacza się zakresu w ppm,	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane do roztworów pochłaniających, Środowisko pracy - powietrze	Siarkowodór	spektrofotometryczna	PN-Z-04015-13:1996	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Próbki powietrza ze środowiska pracy, pobrane na filtry z pianki poliuretanowej, Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Próbki powietrza ze środowiska pracy, pobrane na filtry, Próbki powietrza ze środowiska pracy, pobrane na filtry z pianki poliuretanowej, Środowisko pracy - powietrze	Wolna Krystaliczna Krzemionka	spektrofotometryczna	PN-Z-04018-04:1991 Norma wycofana bez zastąpienia		NA	JN-1/1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Nikiel metaliczny, Związki Ni w przeliczeniu na Ni - fr. wdychalna, Cu, Fe, Mn, Pb i jego związki nieorg. w przeliczeniu na Pb - fr. wdychalna, Se, Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek sodu, Zn	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/192 wyd. 9 z dn.12-09-2023 Metoda zgodna z metodami zawartymi w Polskich Normach	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Co fr. respirabilna, Cu fr. respirabilna, Związki Ni w przeliczeniu na Ni - fr. respirabilna	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/192 wyd. 9 z dn.12-09-2023 Metoda zgodna z metodami zawartymi w Polskich Normach	NP4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Kwas siarkowy	turbidymetryczna	PN-Z-04056-02:1991 Norma wycofana bez zastąpienia		NA	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Olej mineralny	spektrofotometryczna	PN-Z-04108-6:2006 +PN-Z-04108-6:2006/Az 1:2009	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Respirabilna krystaliczna krzemionka	spektrometryczna FT-IR	PiMOŚP Podstawy i Metody Środowiska Pracy 2012, nr 4(74), strony 117-130	P4	AE	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	Sn	spektrometryczna ICP-OES	PiMOŚP 2016, nr2(88), s.113-127		NA	JN-1/1
Próbki powietrza ze środowiska pracy pobrane na filtry, Środowisko pracy - powietrze	SO2	turbidymetryczna	PN-Z-04015-4:1994 Zakres pomiarowy dla SO2 (0,15 – 7,7) NDS.	P4	AE	JN-1/1
Środowisko pracy - powietrze	CO, NO, NO2, SO2	elektrochemiczna	WBJ-1/IB/180 wyd. 4 z dn.27-05-2022 Zakresy pomiarowe dla: SO2 (0,65 - 6,2) NDS , NO (0,15 - 7,5) NDS, NO2 (0,30 - 27,7) NDS. Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli zakres dla NO (0,11 - 5,4), nie wyznacza się zakresu w ppm	P4	AE	JB-1

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredy- tacji (A, NA, AE)	Obszar wyko- nujący
Środowisko pracy - powietrze	Pobieranie - próbki środowiskowe	aspiracyjna	CBJ/IPP/1 wyd. 1 z dn.14-08-2014		NA	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Pobieranie - próbki środowiskowe	dozymetrii indywidualnej	PN-Z-04008-7:2002 +PN-Z-04008-7:2002/Az 1:2004	P4	AE	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Pobieranie - próbki środowiskowe	stacjonarna	PN-Z-04008-7:2002 +PN-Z-04008-7:2002/Az 1:2004	P4	AE	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłu - frakcja respirabilna	filtracyjno-wagowa	PN-Z-04030-06:1991 Norma wycofana bez zastąpienia	NP4	NA	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłu - frakcja respirabilna	grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 +PN-Z-04508:2022-05/A p1:2022-08	P4	AE	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłu - frakcja wdychalna	filtracyjno-wagowa	PN-Z-04030-05:1991 Norma wycofana bez zastąpienia	NP4	NA	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłu - frakcja wdychalna	grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 +PN-Z-04507:2022-05/A p1:2022-08	P4	AE	JB-1
Środowisko pracy - powietrze	wskaźnik narażenia	z obliczeń	PN-Z-04008-7:2002 +PN-Z-04008-7:2002/Az 1:2004	P4	AE	JB-1
Środowisko pracy - powietrze, Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki	Hg	spektrometryczna (CVAAS)	PN-Z-04332:2006	P4	AE	JN-1/1
Wentylacja	Prędkość przepływu powietrza	pomiarowa bezpośrednia	PN-ISO 5221:1994, PN-EN 12599:2013-04E		NA	JB-1
Wentylacja	Wentylacja	z obliczeń	PN-ISO 5221:1994, PN-EN 12599:2013-04E		NA	JB-1
Wydatek energetyczny	Wydatek energetyczny	obliczeniowa	WBJ-1/IB/182 wyd. 2 z dn.27-12-2022		NA	JB-1
Grupa obiektów: woda, ścieki						
Roztwór korekcyjny fosforanu	Tri-sodu fosforan	miareczkowa	WBJ-1/IB/80 wyd. 4 z dn.25-01-2010		NA	JN-1/2
Ściek	Fluorki	potencjometryczna	PN-C-04588-03:1978 Norma wycofana bez zastąpienia	NP6	NA	JN-1/2

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredytacji (A, NA, AE)	Obszar wykonujący
Ściek, Woda	Cd	spektrometryczna ICP-OES	PN-EN ISO 11885:2009 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20		NA	JN-1/1
Ścieki WMSz	Ag, As, Bi, Cu, Ni, Pb, Te, Se	spektrometryczna ICP-OES	WBJ-1/IB/145 wyd. 4 z dn.17-10-2016		NA	JP-1
Ścieki WMSz	pH	potencjometryczna	CBJ/IB/1 wyd. 2 z dn.31-03-2017		NA	JP-1
Woda	Fe	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/110 wyd. 4 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Woda	Fluorki	potencjometryczna	PN-C-04588-03:1978 Norma wycofana bez zastąpienia	NP7	NA	JN-1/2
Woda	Fosforany	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/87 wyd. 5 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Woda	Indeks nadmanganianowy	miareczkowa	WBJ-1/IB/105 wyd. 4 z dn.31-03-2010		NA	JN-1/2
Woda	Krzemionka	spektrofotometryczna	WBJ-1/IB/82 wyd. 4 z dn.07-02-2011		NA	JN-1/2
Woda	pH, pH bez pomiaru temperatury	potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012 metoda RF z wyłączeniem odpadów z grupy 20		NA	JN-1/2
Woda	Przewodność elektryczna właściwa w 25 C	konduktometryczna	PN-EN 27888:1999		NA	JN-1/2
Woda	Tlen rozpuszczony	miareczkowa	WBJ-1/IB/13 wyd. 4 z dn.23-04-2010		NA	JN-1/2
Woda	Twardość ogólna	miareczkowa	WBJ-1/IB/103 wyd. 3 z dn.31-12-2010		NA	JN-1/2
Woda	Zasadowość ogólna	miareczkowa	WBJ-1/IB/104 wyd. 4 z dn.10-02-2011		NA	JN-1/2

Badany obiekt	Badana cecha	Metoda badawcza	Dokument odniesienia (informacje dodatkowe)	Wymagania prawne (RF, RW, P, NP, NRF)	Informacja o akredy- tacji (A, NA, AE)	Obszar wyko- nujący
---------------	--------------	-----------------	--	--	---	---------------------------

A - metoda akredytowana

AE - metoda akredytowana z elastycznego zakresu akredytacji

NA - metoda nieakredytowana

RF - metoda referencyjna

RW - metoda równoważna

P - spełnienie wymagań prawnych w przypadku braku metod referencyjnych (np. zatwierdzenie sanepidu, metodyki zgodne z polskimi normami itp.)

NRF - metoda niereferencyjna

NP - niespełnienie wymagań prawnych w przypadku braku metod referencyjnych (np. zatwierdzenie sanepidu, metodyki zgodne z polskimi normami itp.)

Uwaga: wyniki uzyskane metodą oznaczoną NP lub NRF nie mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Akty prawne dotyczące stosowanych metod badawczych:

1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018r. z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1706)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska. Art.147a (t.j. Dz.U.2024 poz.54) wraz z pozwoleniem zintegrowanym
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (t.j.Dz.U.2023 poz.419 z póź. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r (t.j. Dz.U.2024 poz.870)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz.1311)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 (Dz.U. 2021, poz. 1576)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 (D.U. 2015 poz.1277)

2024-10-10 Joanna Miselis

Zatwierdził: